

Spécifications technique

Panneaux de particules NuGreen, Sayabec

Propriétés Nu Green	ANSI - A208.1-99 Grade M-2	
	Métriques	Impériales
Teneur en humidité	n/d	
Densité	n/d	n/d
Tolérance d'épaisseur		
Entre les panneaux	± 0.200 mm	± 0.008 po
Dans les panneaux	± 0.100 mm	± 0.004 po
Module de rupture	14.5 N/mm ²	2 103 psi
Module d'élasticité	2 250 N/mm ²	326 300 psi
Cohésion interne	0.45 N/mm ²	65 psi
Dureté	2 225 N	500 lb
Expansion linéaire	< 0.35%	
Tenue de vis :		
Face	1 000 N	225 lb
Chant	900 N	202 lb

EMISSIONS DE FORMALDEHYDE:	
E1	< 0.10 ppm
EPP	< 0.01 ppm

Production standard	< 0.01 ppm
Longueur / Largeur	± 2.0 mm ± 0.08 po